

LAC 650 SL



Applications : pergolas, auvents, voiles d'ombrage, chapiteaux, portes souples

Valeurs

Caractéristiques	Chaîne	Trame	Unités	Normes
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces ¹			SYSTEM LOWICK
Finition	Cleangard double face ²			FINITION CLEANGARD
Poids	680		g/m ²	ISO 3801
Laize	250 250 250 300 300 300		cm	
Longueur de rouleau	30 60 250 30 60 250		ml	
Résistance à la rupture	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	32	28	daN	DIN 53.363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allongement sous charge	<1	<2	%	NF EN 15619
Déformation résiduelle	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	M2			NF P 92 503
	B-s2-d0			Euroclasse EN 13501-1

¹ Traitement spécifique à Saint Clair Textiles pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

² Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistant aux intempéries.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.