


# LAC 900



Applications : bâches de protection, rideaux de camion, couvertures de bennes

Remarques : conforme à la NORME NF EN 12641-2

## Valeurs

| Caractéristiques            | Chaîne                                    | Trame | Unités           | Normes                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|
| Support                     | 1100 dTex PES HT<br>990 den               |       |                  |                               |
| Enduction                   | PVC Lowick enduction 2 faces <sup>1</sup> |       |                  | <b>SYSTEM<br/>LOWICK</b>      |
| Finition                    | Cleangard double face <sup>2</sup>        |       |                  | <b>FINITION<br/>CLEANGARD</b> |
| Poids                       | 900                                       |       | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801                      |
| Laize                       | 300 300 300 314 314 314                   |       | cm               |                               |
| Longueur de rouleau         | 30 60 200 30 60 200                       |       | ml               |                               |
| Résistance à la rupture     | 400                                       | 400   | daN/5cm          | NF EN ISO 1421                |
| Résistance déchirure        | 60                                        | 50    | daN              | DIN 53.363                    |
| Adhérence                   | 10                                        |       | daN/5cm          | NF EN ISO 2411                |
| Résistance au poinçonnement | 8                                         |       | kN               | NF EN 12236                   |
| Tenue au froid              | -30                                       |       | °C               | NF EN 1876-2                  |
| Tenue à la chaleur          | 70                                        |       | °C               | (24h)                         |
| Résistance au feu           | < 100                                     |       | mm/min           | DIN 75 200                    |
|                             | < 100                                     |       | mm/min           | ISO 3795 : 1989               |

<sup>1</sup> Traitement spécifique à Saint Clair Textiles pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

<sup>2</sup> Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistant aux intempéries.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.